

## CURACRETO

MEMBRANA DE CURADO PARA CONCRETO Y MORTERO

### Ficha Técnica

Soluciones para concreto

Curacreto

Membrana de curado para concreto y mortero

#### Presentaciones Disponibles:

1 Galón 3.785 Litros

1 Cubeta 19 Litros

1 Tambo 200 Litros

#### Descripción:

Es un producto líquido color crema formulado con derivados de ácidos grasos en emulsión. Una vez aplicado forma una membrana apta para el curado del concreto.

#### Usos:

Su uso se indica para el concreto en condiciones climáticas de muy baja humedad ambiente, vientos secos frecuentes y altas temperaturas. Para el curado de concreto en grandes superficies, techos, pisos, pavimentos, losas en general, obras hidráulicas, silos, tanques en altura, autopistas, rutas, pistas de aviación, puentes, canales de riego y estructuras análogas horizontales, verticales o inclinadas.

#### Cualidades:

- El curacreto retiene la humedad del concreto fresco, toda el agua necesaria para la hidratación del cemento, y lo protege de los efectos del sol, viento y la lluvia en forma pareja y segura.
- Evita la deshidratación prematura, la formación de fisuras de contracción, y por consiguiente, la pérdida de resistencia y el escamado de la superficie por curado deficiente o tardío.
- Contiene un pigmento antitérmico blanco que rechaza los rayos del sol disminuyendo la temperatura superficial del hormigón en verano.
- Este curacreto es ecológico por no contener agentes contaminantes.

#### Aplicación:

Aplicarlo en temperaturas mayores a los 5°C. El curacreto viene listo para usar y se aplica con brocha, aspersor, soplete para pinturas con pico de hasta 4mm. o rociador del tipo dorsal para tratamientos agrarios, con bomba manual o a motor provisto de un agitador. Aplicar sobre el concreto apenas pierde su brillo húmedo, distribuyendo de forma pareja y uniforme. Esto se puede controlar observando el contraste entre el blanco del producto y la superficie sin material aplicado. En el caso de concretos endurecidos bajo cimbras, se emplea curacreto para continuar el curado. Para ello, hay que descimbrar, mojar bien el concreto y una vez que desaparece el agua superficial, rociar con curacreto, se aplica sin demoras en tiempos muy calurosos, con viento secos, baja presión atmosférica y baja humedad relativa del ambiente. No aplicar temperaturas menores a los 4 grados C. El equipo y utensilios se lavan con agua limpia cuando se va a dejar de usar por un lapso prolongado.

#### Recomendaciones:

Recomendaciones: Agitar muy bien el producto antes de su uso. En el caso de lluvias inmediatamente posteriores a la instalación del producto, se recomienda retocar las partes afectadas por el agua o bien cubrir la superficie con plástico. Proteja de la lluvia el curador aplicado por lo menos 4 h. después y por 7 h. del tráfico. Aplicar solamente en temperaturas mayores a los 5 °C.

## Rendimiento:

El curacreto rinde de 4-6 m<sup>2</sup>/L. depende de la rugosidad

## Propiedades Físicas:

Prueba	Especificación	
Consistencia	Semiviscoso	
Color	Crema	
Olor	Característico	
Densidad	0.98 -1.0 g/ml.	
Viscosidad	250 - 350 cps	
Toxicidad	por ingestión	
Flamabilidad	Ninguna	
PH	7.5 - 8.5	

## Almacenaje y caducidad:

- No se deje al alcance de los niños.
- Vida útil: 12 meses en envases de origen bien cerrados, en lugares preferentemente frescos. protegidos de la corrosión y sobre entarimado.
- No exponerse a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado está comprendido entre los 5 °C y 25 °C ya que por debajo y por sobre estas temperaturas, el material puede perder alguna de sus propiedades funcionales.

## Nota

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa Productos Coverack. En cada ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos recomendados.

Empresa:

**PRODUCTOS COVERACK**

Dirección:

Avenida: 38 Sur No Exterior: **4810** Colonia: **Castro Green**

Municipio: **Tijuana** Estado: **Baja California** País: **México**

Código Postal: **22127**

Teléfono Oficina:

664 689 8223

Email:

[productosrack@gmail.com](mailto:productosrack@gmail.com)

Ventas:

+52 664 363 7727

Escanea el Código QR  
para ir a nuestro sitio web



[www.coverack.com.mx](http://www.coverack.com.mx)